



réf. 99097444

PÂTE DE COLMATAGE EUSORB PLUG N DIKE - 0,5 L

MATÉRIEL DE COLMATAGE

DESCRIPTION

Pâte d'étanchéité prête à l'emploi destinée à colmater rapidement et temporairement les fuites et les ouvertures par lesquelles s'échappent des liquides dangereux. La pâte, de consistance plastique, est facilement modelable et adhère également aux surfaces grasses et contaminées. Elle résiste à différents acides, bases, solvants et autres liquides agressifs, ce qui la rend particulièrement adaptée aux réparations d'urgence lors des interventions.

La pâte peut être utilisée pour obturer des ouvertures soumises à une hauteur hydrostatique allant jusqu'à 2,4 mètres. L'étanchéité est maintenue pendant environ 48 heures dans des conditions normales d'utilisation. Cette durée peut être prolongée en combinant la pâte avec un bandage d'étanchéité.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Contenance : 0,5 litre
- Poids net : 0,60 kg
- Couleur : gris foncé
- Application : étanchéité temporaire des fuites et ouvertures
- Hauteur hydrostatique max. : 2,4 m
- Durée d'étanchéité : 48 heures (prolongeable à l'aide d'un bandage)
- Température d'utilisation : -15 °C à +30 °C
- Densité : 2 120 kg/m³
- Solubilité dans l'eau : insoluble
- Solubilité dans les graisses : insoluble
- Inflammabilité : produit non inflammable
- Odeur : inodore
- Stockage : conserver au sec et protéger contre les températures inférieures au point de congélation
- Emballage : récipient en matière plastique
- Durée de conservation : voir l'étiquette du produit / la date de fabrication

RÉSISTANCE CHIMIQUE

- Acides : acide lactique, acide chlorhydrique 37,9%, acide acétique 99,5%, acide nitrique 69,5%
- Bases : hydroxyde de sodium, hydroxyde de potassium 40%
- Alcools : éthanol, propanol, méthanol 99%

Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

- Solvants : trichloroéthylène, perchloroéthylène, toluène, méthyléthylcétone
- Autres liquides : essence, huile, hexane, chlorure de méthylène 99%, acétate d'amyle 99% et divers éthers de glycol

Non compatible avec : acide phosphorique, acide fluorhydrique (HF), acide sulfurique 96%, triéthylamine 99% et peroxyde d'hydrogène 15%.

COMPOSITION

Bentonite, eau, agent antifongique et antigel. Le produit est principalement composé de bentonite et de substances minérales.



Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services

Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be