



ref. 99097444

## STEEDS MSDS FICHE MEEGEVEN NAAR DE KLANT

### LEKAFDICHTMATERIAAL

#### OMSCHRIJVING

Gebruiksklare afdichtingspasta voor het snel en tijdelijk dichten van lekken en openingen waaruit gevaarlijke vloeistoffen ontsnappen. De plastische pasta is eenvoudig vormbaar en hecht ook op vette en verontreinigde oppervlakken. Ze is bestand tegen diverse zuren, basen, oplosmiddelen en andere agressieve vloeistoffen en is daardoor bijzonder geschikt voor noodreparaties tijdens interventies.

De pasta kan worden toegepast voor het afdichten van openingen tot een hydrostatische vloeistofhoogte van 2,4 meter. Een afdichting houdt standaard ongeveer 48 uur stand; de gebruiksduur kan worden verlengd door de afdichting te combineren met een lekbandageafdichting.

#### TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Inhoud: 0,5 liter
- Netto gewicht: 0,60 kg
- Kleur: Donkergrijs
- Toepassing: Tijdelijke afdichting van lekken en openingen
- Max. hydrostatische hoogte: 2,4 m
- Afdichtingsduur: 48 uur (verlenging mogelijk met bandage)
- Gebruikstemperatuur: -15 °C tot +30 °C
- Dichtheid: 2.120 kg/m<sup>3</sup>
- Oplosbaarheid in water: Onoplosbaar
- Oplosbaarheid in vetten: Onoplosbaar
- Brandbaarheid: Niet brandbaar
- Geur: Geurloos
- Opslag: Droog bewaren; beschermen tegen temperaturen onder het vriespunt
- Verpakking: Kunststof verpakking
- Houdbaarheid: Zie productetiket / productiedatum

#### CHEMISCHE BESTENDIGHEID

- Zuren: melkzuur, zoutzuur 37,9 %, azijnzuur 99,5 %, salpeterzuur 69,5 %
- Basen: natriumhydroxide, kaliumhydroxide 40 %
- Alcoholen: ethanol, propanol, methanol 99 %

#### Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8  
B-8531 Harelbeke  
+32 (0) 56 710 130  
info@vanassche-fire.be  
BE 0415.345.684  
RPR Gent - Afdeling Kortrijk  
vanassche-fire.be

#### Vanassche Services

Brugsestraat 153  
B-8531 Harelbeke  
+32 (0) 56 738 188  
services@vanassche-fire.be  
BE 0473.397.315  
RPR Gent - Afdeling Kortrijk  
vanassche-fire.be

- Oplosmiddelen: trichloorethyleen, perchloorethyleen, toluen, methylethylketon

- Overige vloeistoffen: benzine, olie, hexaan, methyleenchloride 99 %, amylacetaat 99 % en diverse glycol-ethers

Niet geschikt voor: fosforzuur, fluorwaterstofzuur (HF), zwavelzuur 96 %, triethylamine 99 % en waterstofperoxide 15 %.

#### SAMENSTELLING

Bentoniet, water, antimycoticum en antivriesmiddel. Het product bestaat hoofdzakelijk uit bentoniet en minerale bestanddelen.



#### Vanassche Firefighting Engineering

Brugsesteenweg 8  
B-8531 Harelbeke  
+32 (0) 56 710 130  
[info@vanassche-fire.be](mailto:info@vanassche-fire.be)  
BE 0415.345.684  
RPR Gent - Afdeling Kortrijk  
[vanassche-fire.be](http://vanassche-fire.be)

#### Vanassche Services

Brugsestraat 153  
B-8531 Harelbeke  
+32 (0) 56 738 188  
[services@vanassche-fire.be](mailto:services@vanassche-fire.be)  
BE 0473.397.315  
RPR Gent - Afdeling Kortrijk  
[vanassche-fire.be](http://vanassche-fire.be)